

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' TECNICA MISCELE DI CALCESTRUZZO CLASSIFICATO
SECONDO NORMA SIA EN 206-1/NE:2013 E SIA 262/1:2013**

**Descrizione Mix: "CPN-A"; C20/25, XC1-XC2 (CH), Dmax 32, CI 0,10, F4/S4, benna/pompa
Centrale di produzione: Beton Melezza SA - Losone**

	Descrizione delle caratteristiche tecniche:	Norma di riferimento:	Valori richiesti (minimo/massimo): (SIA 262-1/NE:2013)	Unità di misura:	Valori caratteristici: Qualifica (TT-1); Produzione (TT-2)	Conformità:
Composizione	Dosaggio e tipologia cemento:	EN 197-1	> 280	kg/mc	CEM 42,5	Si'
	Dosaggio e tipologia aggiunta Tipo II:	EN 450	≤ 33% peso	kg/mc	-	Si'
	Dosaggio e tipologia aggiunta Tipo I:	EN 13263	-	kg/mc	-	-
	Aggiunte diverse:	-	-	kg/mc	-	-
	Dosaggio additivo superfluidificante:	EN 934-2	-	kg/mc	-	-
	Dosaggio additivo aerante:	EN 934-2	-	kg/mc	-	-
	Altri additivi: Ritardante	EN 934-2	-	kg/mc	-	-
Aggregati / Cloruri	Assorbimento totale (WA24) degli aggregati impiegati;	EN 1097-6	-	litri/mc	13,0	Si'
	Contenuto massimo di Cloruri;	SN EN 206-1	0,10	(% massa cemento)	< 0,1	Si'
Calcestruzzo fresco	Classe di Consistenza: WALZ	EN 12350-4	1,04-1,10	(indice)	-	-
	Classe di Consistenza: ABRAMS	EN 12350-2	160-210	mm	220	Si'
	Classe di Consistenza: SPANDIMENTO	EN 12350-5	-	kg/mc	-	-
	Densità o Massa Volumica	EN 12350-6	> 2300	kg/mc	2414	Si'
	Contenuto aria occlusa	EN 12350-7	-	%	0,8	Si'
	Rapporto acqua/cemento o acqua/legante	SIA 262/1 All. "H"	≤ 0,65	(indice)	0,62 / 0,62	Si'
Calcestruzzo indurito	Resistenza a compressione, 28 gg	EN 12390-3	Min: Rck+6 (31)	(N/mm ²)	44,3	EN 206-1, App. A.5
	Resistenza a compressione, 7 gg	EN 12390-3	-	(N/mm ²)	29,9	Si'
	Carbonatazione veloce	SIA 262/1 All. "I"	-	(N/mm ²)	-	-
	Permeabilità all'acqua	SIA 262/1 All. "A"	-	(g/m ² /h)	-	-
	Impermeabilità all'acqua in pressione	EN 12390-8	-	mm	-	-
	Modulo d'Elasticità	SIA 262/1 All. "G"	-	(N/mm ²)	-	-
	Resistenza al Gelo / Gelo+Sale	SIA 262/1 All. "C"	-	(g/m ²)	-	-
	Resistenza alla penetrazione dei Cloruri	SIA 262/1 All. "B"	-	(m ² /sec)	-	-
	Resistenza alla penetrazione dei Solfati	SIA 262/1 All. "D"	-	(‰)	-	-
	Ritiro idraulico	SIA 262/1 All. "F"	-	(‰)	-	-

NOTA: I valori minimi/massimi possono essere in funzione di Schede Tecniche specifiche relativamente ai Costituenti impiegati.

Validità del presente Attestato: Anno 2015

Redatto da:

In data:

Firma:

Geom. Andrea Terminio

23/10/2015

